

## PŁYTY DO OPRZYŻĄDOWANIA ODLEWNICZEGO

**NARZĘDZIOWA PŁYTA POLIURETANOWA**  
PŁYTA NARZĘDZIOWA O MAŁEJ GĘSTOŚCI  
GĘSTOŚĆ – 1.00 g/cm<sup>3</sup>

# SikaBlock® M1000

### ZASTOSOWANIA:

Produkcja form i przyrządów pomiarowych rzeczywistych wymiarów, produkcja modeli odlewniczych oraz master modeli.

### WŁAŚCIWOŚCI:

- Wysoka stabilność wymiarowa i mała gęstość.
- Niska gęstość zapewnia dobrą obróbkę.
- Dobra stabilność krawędziowa.
- Wysoka temperatura ugięcia HDT.
- Dobrze obrabialna mechanicznie.
- Gęsta płyta o wysokiej wytrzymałości.
- Niski współczynnik rozszerzalności cieplnej.

### WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE M1000

Kolor			Biały
Gęstość w 23°C	ISO 845	g/cm <sup>3</sup>	1.00

### WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I CIEPLNE w 23°C

Twardość	ISO 868	Shore D	75
Moduł Younga	ISO 604	MPa	1.800
Wytrzymałość na zginanie	ISO 178	MPa	48
Wytrzymałość na ściskanie	ISO 178	MPa	47
Udarność CHARPY	ISO 179 Ue	kJ/m <sup>2</sup>	13
Temperatura ugięcia (HDT)	ISO 75B	°C	85
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (CTE)	DIN 53 752	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	55

### PRZETWARZANIE:

- Przed obróbką materiał musi zostać zaaklimatyzowany do temperatury 18 - 25°C.
- Obróbkę bloku można łatwo wykonać przez piłowanie, frezowanie czy wiercenie za pomocą maszyn lub ręcznie.
- Obszary klejenia muszą być czyste, suche i wolne od kurzu, tłuszczu lub oleju.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat frezowania, należy skonsultować się z producentem narzędzi skrawających lub z naszym działem technicznym.

**NARZĘDZIOWA PŁYTA POLIURETANOWA**  
**PŁYTA NARZĘDZIOWA O MAŁEJ GĘSTOŚCI**  
**GĘSTOŚĆ – 1.00 g/cm<sup>3</sup>**

# SikaBlock®

## M1000

#### ŁĄCZENIE I REPERACJE:

Płyta narzędziowa SikaBlock® M1000 może być łączona przy użyciu Biresin® Power Adhesive Thix. W celu korekty lub wykończenia powierzchni należy użyć białej szpachli Biresin® Spachtel weiß (więcej informacji na ten temat można znaleźć w karcie katalogowej produktu).

#### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY:

Standardowe środki bezpieczeństwa powinny być zachowane podczas pracy z tym produktem:

- zapewnić dobrą wentylację,
- nosić rękawice i okulary ochronne oraz odzież nie przepuszczającą wody.

Szczegółowe informacje zawarte są w kartach charakterystyki składników tej kompozycji.

#### PRZECHOWYWANIE:

Okres składowania nie jest limitowany pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu nie narażonym na gwałtowne zmiany temperatury. Składować na płaskiej powierzchni.

#### OPAKOWANIA:

Bloki o wymiarach:

- 1500 x 500 x 50 [mm]
- 1500 x 500 x 75 [mm]
- 1500 x 500 x 100 [mm]

#### GWARANCJA:

Wszystkie informacje zawarte powyżej są rezultatem badań i testów przeprowadzonych w naszym laboratorium w ściśle określonych warunkach. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności (w swoich warunkach) produktu Sika (przed dokonaniem zakupu) do proponowanego zastosowania. Sika gwarantuje zgodność swojego produktu z jego specyfikacją lecz nie może zagwarantować jego kompatybilności z jakimkolwiek szczególnym zastosowaniem.

Sika odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność za zniszczenia lub wypadki, które spowodowane zostały użyciem jego produktów. Odpowiedzialność Sika jest ściśle ograniczona do zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu niezgodnego z jego specyfikacją.